



0,5л



5 л



снаружи/внутри

использовать
перчаткине имеет
резкого запаха

поражение кожи

экономичный
расход

Назначение: Преобразователь ржавчины в грунт «еврахим» предназначен для модификации коррозии на поверхностях черных металлов, строительных металлоконструкций, труб, арматурных стале. Состав может применяться в различных промышленных сферах в т.ч. при авторемонтных работах, быту. Важно! Преобразователь ржавчины в грунт «еврахим» усилен ингибиторами коррозии. Средство особенно эффективно при работе с железобетонными конструкциями (арматурой) перед бетонированием.

Свойства:

- Усиленный ингибиторный состав
- Не содержит соединений ртути, тяжелых металлов, других вредных примесей.
- Не требует промывки изделия перед нанесением покрытия.
- Глубоко проникающий, пропитывает слои ржавчины арматуры толщиной до 150 мкм
- Может использоваться в качестве грунта
- Экономичен
- Пожаро взрывобезопасен, не содержит токсичных веществ

Принцип действия: Преобразователь ржавчины в грунт «еврахим» – комплексный состав на основе ингибиторов (замедлителей) коррозии специальных присадок, взаимодействует со ржавчиной, преобразовывая оксиды железа в коррозионно-неактивные соединения, обеспечивающие хорошую адгезию покрытий. Эффективные ингибиторы тормозят коррозионные процессы под пленкой.

Способ применения: С обрабатываемой поверхности удаляют рыхлый слой ржавчины, смазку, грязь, пыль. На очищенную поверхность наносят преобразователь при помощи валика кисти, аппарата высокого давления. Эффективность работы преобразователя (удалителя) показывает измененный цвет поверхности (с рыжего на серый). В зависимости от толщины поражения поверхность обрабатывают преобразователем 1-3 раза. Если через 10-30 минут после обработки на поверхности останутся ржавые пятна, необходимо повторить процесс. Повторный слой преобразователя можно нанести на влажную поверхность. Перед нанесением финишного покрытия преобразователь на поверхности должен высохнуть. Возможен осадок. Перед применением перемешать.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
t НАНЕСЕНИЯ	$t > +4^{\circ}\text{C}$
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1–3
ОБЩИЙ РАСХОД	100–150 г/м ²
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ СОСТАВА	10–30 мин в зависимости от поверхности
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	
t ХРАНЕНИЯ	$+0^{\circ}\text{C} < t < +30^{\circ}\text{C}$
СРОК ГОДНОСТИ	3 года

ЕМКОСТЬ	кол-во штук в упаковке	кол-во упаковок на паллете	общее кол-во шт. на паллете
0,5 л	25	48	1200
5 л	6	24	144

Расход препарата: Ориентировочный расход — 100-150 г/м². Температура обработки должна быть больше +4°C.

Состав: комплексный состав на основе ингибиторов (замедлителей) коррозии специальных присадок, кислоты, вода.

Транспортировка и хранение: Хранить в закрытом виде при температуре от 0 до 30°C в таре завода-изготовителя. Срок хранения 3 года со дня изготовления. Не боится замораживания, сохраняет свои свойства после размораживания. Возможно выпадение осадка. Перед использованием и в случае размораживанием средство рекомендуется перемешать.

Меры предосторожности: При попадании средства в глаза или на кожу — обильно промыть водой. В случае необходимости обратиться к врачу. При работе со средством использовать средства защиты (для работы со слабыми химическими веществами (защитные очки, резиновые фартуки и перчатки) по ТНПА.