

Алкидно-уретановый яхтный лак

NEOMID YACHT

ТИП

Атмосферостойкий и износостойкий лак на основе алкидно-уретановой смолы для наружных и внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для защитно-декоративного покрытия любых деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для защиты и отделки различных деревянных изделий в том числе яхт, лодок (выше ватерлинии), террас, фасадов, дверей, оконных рам, паркета, мебели, лестниц внутри и снаружи помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



внутри



не водная
основа



возможно
колерование



кисть



валик



краскопульт

ЦВЕТ

Бесцветный. Бесцветный состав можно заколеровать с применением "Колер-паст пигментных NEOMID". Пасты можно добавлять не более 5% по массе. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета дерева, а также толщины и количества слоев. Для проверки цвета рекомендуется сделать пробную выкраску на образце древесины окрашиваемой поверхности. Во избежание различий в оттенках используйте состав одной партии.

БЛЕСК

Глянцевый, полуматовый

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

10-13 м²/л

ФАСОВКА

0,75 л, 2,5 л, 4,5 л, 9 л

РАЗБАВИТЕЛЬ

Уайт-спирит

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик и распыление

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

Один слой – не более 4 часов при +20°C. Окончательное отвердевание – в течение 4-5 суток. Время высыхания лака при температуре ниже +20°C увеличивается. Во время высыхания лака избегать попадания прямых солнечных лучей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ**

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой (влажность древесины не более 20%). Во время нанесения и высыхания лака температура древесины и воздуха должна быть не ниже +10°C и относительная влажность воздуха не выше 80%. Не рекомендуется проводить окрашивание при температуре воздуха выше +35°C, при сильном ветре и на поверхности под воздействием прямых солнечных лучей.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА**1. Новая необработанная поверхность**

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, не содержать грибковых поражений (синева, плесень), грязи, смолы, жировых загрязнений. При наличии на дереве гнили, грибка или плесени необходимо удалить их составом NEOMID 500. Излишки смолы в древесине нужно удалить ветошью смоченной уайт-спиритом и дождаться полного испарения растворителя перед окраской. Для обеспечения защиты от биопоражений рекомендуется обработать древесину антисептическими составами NEOMID 440, NEOMID Base Eco или NEOMID 400 Eco.

2. Обработанная ранее поверхность

Ранее лакированные поверхности очистить и отшлифовать до матового состояния, пыль удалить и обязательно провести контрольную лакировку небольшого участка поверхности для проверки совместимости старого и нового покрытия.

ОКРАСКА

Лак необходимо перемешать перед началом работ, а колерованный лак также периодически перемешивать в ходе окраски. При работе с полуматовым лаком необходимо перемешивать материал в рабочей емкости каждые 10-15 минут для равномерного распределения матирующей добавки. Наносить на подготовленную поверхность вдоль направления волокон дерева кистью, валиком или распылением в 2-3 слоя. Лак поставляется готовым к нанесению, но для нанесения распылением допускается его разбавить растворителем уайт-спирит до 10% по объему. При необходимости производить межслойную шлифовку. При нанесении первого слоя лака на ранее не обработанную поверхность рекомендуется разбавить лак до 10% уайт-спиритом.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ очистить ветошью, смоченной уайт-спиритом, а затем промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Необходимо постоянно следить за состоянием окрашенной поверхности и, при необходимости, своевременно проводить ремонтную лакировку. Влажную уборку с применением неабразивных моющих средств можно проводить не ранее чем через 14 дней после нанесения последнего слоя лака.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Осторожно! Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Избегать вдыхания паров. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию, раздражение. При попадании на кожу или в глаза – немедленно промыть большим количеством проточной воды в течение 10-15 минут. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. **Беречь от огня!**

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

В плотно закрытой оригинальной таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей при температуре от -40 до +40°C. Не хранить вблизи работающих нагревательных приборов. Срок годности 24 месяца со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.