



ФАСОВКА: 25 кг 30 кг

КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ: 56шт | 45

ВОЛМА-Пласт

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ДЛЯ
ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
ГОСТ Р 58279-2024

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ 10 ММ	10-11 КГ НА 1 КВ.М
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ ДЛЯ СТЕН	5-30 ММ
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	ОТ +5°C ДО +30°C
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ	5-7 СУТОК
ВЛАЖНОСТЬ	НЕ БОЛЕЕ 0,5% ПО МАССЕ
НАИБОЛЬШАЯ КРУПНОСТЬ ЗЕРЕН ЗАПОЛНИТЕЛЯ	1,25 ММ
ВОДОТВЕРДОЕ ОТНОШЕНИЕ	ОРИЕНТИРОВОЧНО НЕ МЕНЕЕ 0,4 ДМЗ/КГ
ПОДВИЖНОСТЬ ПО РАСПЛЫВУ КОНУСА	В ПРЕДЕЛАХ 155-160 ММ
ВРЕМЯ ЖИЗНИ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ ПО ПОГРУЖЕНИЮ КОНУСА	НЕ РАНЕЕ 30 МИНУТ
ВОДОУДЕРЖИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	НЕ МЕНЕЕ 95 %
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ В ВОЗРАСТЕ 7 СУТОК	НЕ МЕНЕЕ 0,3 МПА
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ ИЗГИБЕ В ВОЗРАСТЕ 7 СУТОК	НЕ МЕНЕЕ 1,0 МПА
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ В ВОЗРАСТЕ 7 СУТОК	НЕ МЕНЕЕ 2,0 МПА
СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ УСАДОЧНЫХ ТРЕЩИН	УСТОЙЧИВА
УДЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ АЭФФ	НЕ БОЛЕЕ 370 БК/КГ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для выравнивания стен и потолков слоем 5-30 мм под оклейку обоями, облицовку керамической плиткой. Применяется внутри помещений с нормальной влажностью и температурой от +5°C до +30°C. Для ручного нанесения.

ОСНОВАНИЯ:

Бетон, кирпич, цементно-известковые штукатурки, гипсовые блоки и плиты, газо- и пенобетон, ГКЛ, ГВЛ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масляных пятен и отслоений. Металлические элементы обработать средством, предотвращающим коррозию. Сильно впитывающие основания обработать грунтовкой «ВОЛМА-Универсал», гладкие и слабо впитывающие поверхности для повышения адгезии штукатурной смеси обработать грунтовкой «ВОЛМА-Контакт».

На внешние углы закрепить угловой профиль. При оштукатуривании по «маякам» закрепить «маячковые» профили вертикально на поверхности с помощью штукатурки «ВОЛМА-Пласт» или монтажного клея «ВОЛМА-Монтаж». При этом шаг между маяками должен быть меньше длины правила для разравнивания штукатурки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

На 1 кг сухой смеси добавляется ориентировочно не менее 0,4 л (дм³) воды. В чистую пластмассовую емкость, наполненную водой (температура воды от +5 до +20 С)., засыпать сухую смесь и перемешать до однородной массы профессиональным миксером или дрелью с насадкой. Дать отстояться раствору 3-5 минут и повторно перемешать в течение 1 минуты.

НАНЕСЕНИЕ:

В течение 20 минут с момента затворения, полученный раствор нанести на поверхность слоем толщиной 5-30 мм с помощью штукатурного сокола или набрасывая кельмой.

РАЗРАВНИВАНИЕ:

Штукатурную смесь на поверхности разровнять при помощи h-правила. При необходимости для получения более толстого слоя еще не затвердевший первый слой «начесать» штукатурным гребнем в форме ласточкиного хвоста. Второй слой штукатурки наносится только после высыхания первого слоя.

ВЫСЫХАНИЕ:

Время высыхания зависит от толщины штукатурного слоя, температуры и влажности в помещении и составляет в среднем 5-7 суток при толщине 10 мм. Для скорейшего высыхания штукатурки рекомендуется обеспечить в помещении хорошую вентиляцию.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

После высыхания штукатурку рекомендуется обработать грунтовкой «ВОЛМА-Интерьер» или «ВОЛМА-Универсал» с целью улучшения адгезии при последующей финишной отделке поверхности.

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ:

Для работы использовать чистый инструмент и емкости (загрязненные инструменты и емкости сокращают время использования штукатурного раствора). После работы инструмент вымыть водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Мешки с сухой штукатурной смесью «ВОЛМА-Пласт» хранить в крытом сухом помещении на деревянных поддонах, плотно накрытых полиэтиленовой пленкой для сохранения рабочих свойств смеси. При соблюдении данных условий гарантийный срок хранения смеси (срок годности) в неповрежденной упаковке - 12 месяцев с даты изготовления

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

Работы выполнять согласно строительным требованиям, стандартам и правилам безопасности и гигиены труда.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.